

Peinture hydrodiluable pour palettes en bois.

PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Peinture hydrodiluable pour palettes en bois, en intérieur et en extérieur. Marquage et mise en couleur des palettes en bois.

Aspect mat.

SUPPORTS

- Palettes en bois.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Séchage rapide.
- Diluable à l'eau.
- Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture mono-composante légèrement gélifiée.
Extrait sec	En poids : 54 ± 3 %. En volume : 35 ± 3 %.
Densité	1,43 ± 0,05.
Taux de COV	5 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/d) : 130 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement moyen	5,5 à 8,5 m ² /l (4 à 6 m ² /kg) par couche sur fond lisse, selon nature et état du support. <i>A majorer selon la nature et la structure du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Teintes NP 3029, RAL 1016, RAL 1018, RAL 5010, RAL 5023, RAL 6018, RAL 8012 (brun rouge), RAL 8019, RAL 9005 (noir), RAL 9010 (blanc), réalisables sur machine à teinter à partir de la base TR. Autres teintes : vérifier faisabilité avec votre revendeur.
Conditionnement	16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage, brossage, dépeussierage et dégraissage.

En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence.

Application du produit

Processus

Application en une couche.

Recouvrement par le même produit **HYDRO PALETTE** si nécessaire.

Matériel

Brosse, rouleau, pistolet haute pression et pistolet pneumatique.

Dilution

Produit prêt à l'emploi, dilution possible avec 5 % d'eau (brosse, rouleau, pistolet haute pression).

Avec 5 à 15 % d'eau (pistolet pneumatique).

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et du support entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative inférieure à 80 %.
- Support sec et non condensant.
- Ne pas exposer les pièces fraîchement peintes à la pluie.
- Ne pas appliquer à l'extérieur en cas de pluie imminente.

CONSERVATION

- 18 mois.
- Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre +5 et + 35°C. Craint le gel.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN INDUSTRIE : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €