



DESTINATION

Peinture en phase solvant décoratif pour façades, d'aspect mat.

SUPPORTS

Béton banché ragréé.
Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie.
Anciennes peintures adhérentes en bon état.

- Pour tout autre support : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Microporeux et respirant.
- Excellent accrochage sur fonds difficiles.
- Insaponifiable.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Densité	1,6 ± 0,1.
Extrait sec	77 ± 2 %.
Taux de COV	429 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/c) : 430 g/l (2010).
Séchage (20°C)	Sec: 4 h environ Recouvrable: 24h.
Consommation	Selon support, environ 6 à 8 m ² /l par couche (250 g/m ²). NF T 36-005 : famille I classe 7b1.
Classification	EN 1062-1 : E3 V2 W2 A0 P 84-403 : classe D2.
Teintes	Teintes pastel.
Conditionnement	15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux dossiers techniques.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Attendre que les parties réparées soient totalement sèches.

Application du produit

Processus

ISOLITH+ peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou par projection. Selon l'absorption du support, appliquer une première couche diluée à 2% de **WHITE SPIRIT**.

Laisser sécher 24 h avant recouvrement selon les conditions atmosphériques.

Appliquer ensuite une deuxième couche non diluée.

Matériel

Rouleau, brosse.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24h. Éviter l'application par temps très humide ou forte chaleur.

Recommandations

- Ne pas appliquer sur anciens revêtements d'imperméabilité ou sur supports à relief très important.
- Sur fonds très poreux appliquer, appliquer au préalable une couche de **NATEC FIXATEUR P**.
- En façades exposées, la teinte de **ISOLITH+** ne doit pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7. Dans tous les cas, les teintes soutenues sont à éviter.
- Protéger les parties d'ouvrage ne devant pas être peintes, les éclaboussures accidentelles doivent être aussitôt nettoyées avec du **WHITE SPIRIT**.
- Nettoyer les outils au **WHITE SPIRIT** aussitôt après utilisation.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €