

**Impression fixante opacifiante à base alkyde.
Aspect mat tendu.**



DESTINATION

Impression opacifiante et régulatrice d'absorption des fonds diversement absorbants en travaux soignés (ou courants).

Riche en dioxyde de titane, **MAOPRIMER** présente une excellente opacité et une très bonne capacité à isoler les fonds et limiter les risques d'embus, notamment en finition sur reprises d'enduit.

MAOPRIMER est particulièrement adaptée en impression avant toute finition laquée, garnissante ou décorative, en phase aqueuse ou solvant.

SUPPORTS

- Plâtres et dérivés, cloisons sèches.
- Bois et dérivés, métaux (intérieur).
- Enduits pelliculaires type **CILD**.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA: Ne pas utiliser sur maçonneries neuves et fonds alcalins de pH > 9. En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Régularise au mieux les différences d'absorption du support.
- Évite les phénomènes de nuancage des finitions et accroît leur rendement.
- Grande facilité d'emploi.
- Rendement élevé.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse.
Extrait sec	En poids : 74 ± 2 %. En volume : 53 ± 2 %.
Densité	1,40 ± 0,05.
Point éclair	> 38°C.
Taux de COV	350 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Recouvrable : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	11 à 14 m ² /l selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I Classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Blanc. Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3 %.
Conditionnement	1 L - 5 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- **Fonds bruts :** égrenage, brossage, dépoussiérage soigné.
- **Fonds peints :**
 - Élimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, décapage,...
 - Dégraissage solvant ou lessivage alcali, essuyage soigné, séchage.

Application du produit

Processus

Une couche régulière.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse, pistolet (buse 17 à 19 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70 %.
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z