



## METALKYD 315

Série 315

---

### DEFINITION

Peinture anticorrosion satinée, diluable au white spirit, applicable au rouleau, utilisable en multicouche comme primaire et finition.

---

### DESTINATION

- Protection anticorrosion et décoration de supports métalliques,
  - Intérieur et extérieur, pour environnement à corrosivité moyenne : zones rurales, zones urbaines ou industrielles avec pollution modérée,
  - Travaux de maintenance ou travaux neufs,
  - Tuyauteries, rambardes, machines outils, etc.
- 

### SUPPORTS

- Métaux ferreux recouverts d'un primaire anticorrosion METALPRIM 119 ou 125132, ou applicable directement sur acier, après dégraissage soigné,
  - Métaux non ferreux recouverts avec le primaire METALPRIM 169.
- 

### CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

- ⇒ Bonne tenue anticorrosion,
  - ⇒ Applicable au rouleau,
  - ⇒ Haut pouvoir garnissant,
  - ⇒ Dilution au WS,
  - ⇒ Mise à la teinte avec le système à teinter ZOLPACHROM Industrie.
- 

### CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Présentation	Peinture liquide monocomposante
Nature de la résine	Résine alkyde
Aspect du film sec	Satiné
Extrait sec en poids	(62 ± 5) % variable selon les teintes
Extrait sec en volume	(43 ± 2) %
Teneur en COV	500g/L maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500g/L (2010)
Densité	1,18 ± 0,10 (variable selon la teinte)
Point éclair	Supérieur à 21° C
Séchage à 20°C, HR 60% et 50 µm secs	Hors poussière : 20 mn Sec au toucher : 1 h Durcissement complet : 24 h Accélération possible : préséchage 15 mn à 20°C puis séchage 10-20 mn à 60-80°C
Epaisseur recommandée	50 µm secs
Rendement théorique	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg par couche de 50 µm sec sur fond lisse et sans perte
Classification NF T 36-005	Famille I Classe 4 a

---

### MISE EN ŒUVRE

Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à peindre doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage brossage, dépoussiérage et dégraissage. La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin de SA 2 minimum et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage brossage à un degré de soin St 3. Pour avoir une bonne protection anticorrosion sur métaux ferreux, débutez par une couche de primaire anticorrosion METALPRIM 119 ou METALPRIM 125132, ou par METALKYD 315. Sur métaux non ferreux, débutez avec une couche de primaire METALPRIM 169. Sur support peint adhérent et cohérent, lessivage, ponçage et brossage métallique si nécessaire. En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence.

## APPLICATION DU PRODUIT

Nombre de couche(s) 1 ou 2 couches

	Matériel	Dilution
Application	Brosse	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, ajouter 5 % de white spirit.
	Rouleau	Par temps chaud, diluer avec 2 à 5% de Diluant lourd 887160
	Pistolet pneumatique	Dilution avec 5 % de white spirit.
	Pistolet airmix/airless	
Avant emploi, bien homogénéiser la peinture par agitation. Effectuer ensuite la dilution selon le mode d'application.		

Nettoyage du matériel White spirit aussitôt après application

RECOUVREMENT Par elle-même après 24 h séchage à 20°C

RECOMMANDATIONS Conditions d'application :

- par température ambiante et du support comprise entre 5°C et 35°C,
- par humidité relative inférieure à 85%,
- sur support non condensant : la température de support doit être au moins 3°C supérieure au point de rosée.

**TEINTES** Sur demande,  
Mise à la teinte avec le système à teinter ZOLPACHROM Industrie

**CONDITIONNEMENT** 1 kg, 5 kg et 20 kg

**CONSERVATION** 18 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.  
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C.

**HYGIENE ET SECURITE** Consulter :  
- l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage,  
- la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

DATE : 12 janvier 2012