

Peinture microporeuse alkyde garnissante pour bois.



DESTINATION

NATEC BOIS est une peinture multicouche conçu pour protéger et décorer tous ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien. Son aspect est semi-brillant. Sa formule garnissante et souple protège les ouvrages bois des UV, intempéries

et de l'humidité. Cette peinture s'adresse particulièrement aux chantiers de grande envergure.

SUPPORTS

- Bois nus ou bois revêtus en bon état (bois massifs et dérivés du bois).
- Recommandé sur bois tanniques (chêne, châtaignier).
- Accessoires métalliques.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit multicouche.
- Très bon garnissant pour un parfait enrobage des arêtes.
- Bonne adhérence aux supports bois nus ou revêtus.
- Faible tension du film.
- Régularise et stabilise l'humidité du bois (microporosité).
- Bonne tenue UV, humidité et intempéries.
- Résiste à l'usure et aux nettoyages.
- Confort d'application (pas de coulures).

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture légèrement gélifiée. Aspect semi brillant.
Brillance	BS 60° : 50 - 60
Densité	1,24 ± 0,05
Extrait sec	En poids : 75 ± 2 %. En volume : 60,5 ± 2 %.
Point éclair	> 38°C.
Taux de COV	300 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat. A / d) : 300 g / l (2010).
Séchage (20°C)	Hors poussières : 4 h. Sec : 8 h. Recouvrable : 24 h. <i>Variable en fonction de l'essence du bois et des conditions ambiantes d'application. Séchage retardé sur certains bois exotiques antiscicatifs (iroko, niangon, sipo, teck, ...).</i>
Consommation	12 à 16 m ² /l la couche selon essence et qualité de préparation.
Classification	NF T 36-005 : famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Toutes teintes. <i>Préférer des tons clairs de préférence aux tons foncés.</i>
Conditionnement	5 L - 12 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Bois nus : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire, essuyage ou dépoussiérage humide.

Bois résineux, bois gras (exotique) :

- Raclage des exudats de résine, dégraissage alcool à brûler, diluant cellulosique».

- Remplacement des parties d'ouvrages trop dégradés ou retour au bois sain par ponçage ou hydrogommage basse pression.

Bois revêtus :

- Lasure en bon état: nettoyage/ dépoussiérage après brossage ou ponçage si nécessaire. Décontamination éventuelle **FONGI+**.

- Peinture vernis en bon état (essai préalable d'adhérence) : lessivage, rinçage, séchage, ponçage à l'abrasif fin, époussetage en restaurations éventuelles.

Sur fonds peu adhérents et selon l'importance des désordres : grattage soigné, rebouchage éventuel, ponçage et époussetage ou remise à nu par ponçage, hydrogommage basse pression, décapage thermique ou chimique, essuyage solvant et séchage.

Application du produit

Processus

- **Bois neufs ou anciens décapés :** 2 à 3 couches selon nature des travaux et agressivité ambiante (Int/Ext). Dilution éventuelle de 3 % de la première couche selon la nature du bois.

- **Travaux d'entretien ou menuiseries imprimées :** 2 couches.

Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type jets d'eau, pièces d'appui, chants hauts et bas des menuiseries...

Matériel

Brosse, rouleau moyen, pistolet. En première couche, l'application brosse est recommandée.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage

WHITE-SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°).
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €