



DESTINATION

Préparation des supports très farinants, poreux et/ou pulvérulents avant application de peintures, enduits de parement organiques (RPE), ou revêtements d'imperméabilité.

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Très pénétrant.
- Consolide les fonds pulvérulents
- Opacifiant.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Densité	1,33 ± 0,1.
Extrait sec	61 ± 2 %.
Taux de COV	749 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/h): 750 g/l (2010).
Séchage (20°C)	Laisser sécher 24 h avant recouvrement en fonction de la température et de l'absorption du support.
Consommation	De 3 à 7 m ² /l (200 à 400 g/m ²).
Classification	NF T 36-005 : famille I classe 7b1.
Teintes	Blanc.
Conditionnement	15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Application du produit

Processus

Mélanger légèrement le liquide dans le bidon puis appliquer une couche de **NATEC FIXATEUR P** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse.

Laisser sécher de 24H avant recouvrement en fonction de la température et de l'absorption du support.

Matériel

Rouleau, brosse.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24H. Éviter l'application par temps très humide ou forte chaleur

Recommandations

- Nettoyer les outils au white-spirit dès la fin de l'application.
- Ne pas appliquer en excès pour éviter la formation d'un film en surface.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €