



DESTINATION

Revêtement décoratif pour les façades neuves ou à rénover, des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels.

SUPPORTS

- Supports extérieurs :
 - Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie.
 - Béton banché ragréé si nécessaire.
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état.
- Pour tout autre support : nous consulter

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Respecte et valorise le bâti ancien.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Aspect minéral mat.
- Lutte contre l'encrassement grâce à son caractère hydrophobe.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Densité	1,5 ± 0,1.
Extrait sec	61 ± 2 %.
Taux de COV	39 g / l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/c) : 40 g / l (2010).
Séchage (20°C)	Sec : 3 h environ. Recouvrable : 12 h. <i>Ces temps à +20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.</i>
Consommation	Environ 7 m²/l (250 g/m²) par couche sur support lisse.
Classification	NF T 36-005 : Famille I classe 10c.
Teintes	Teintes pastel et moyennes.
Conditionnement	15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Attendre que les parties réparées soient totalement sèches.
Sur fonds poreux, appliquer préalablement une couche de **NATEC FIXATEUR P**.

Application du produit

Processus

Natilane peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou par projection.
Selon l'absorption du support, appliquer une première couche diluée à 5 % ou 10 % d'eau claire.
Laisser sécher 12 à 24 h selon les conditions atmosphériques.
Appliquer ensuite une deuxième couche non diluée.

Matériel

Rouleau laine, brosse, matériel de projection.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de +5°C à +35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24h.
- Ne pas appliquer sur anciens revêtements d'imperméabilité ou sur supports à relief très important.

Recommandations

- En façades exposées, la teinte de natilane ne doit pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7.
- Protéger les parties d'ouvrage ne devant pas être peintes, les éclaboussures accidentelles doivent être aussitôt nettoyées avec de l'eau claire.
- Nettoyer les outils à l'eau claire aussitôt après utilisation.
- Les consommations sont indiquées pour des supports plans. Prévoir une majoration sur supports à relief (ne pas appliquer sur supports à relief très important).
- Sur support à relief, il est conseillé de diluer toutes les couches à 5 % d'eau environ.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €