



ZOLPAN
INDUSTRIE

PEINTURE DE RETOUCHE 337

Série 337

DEFINITION Peinture acrylique satinée, monocomposante, anticorrosion, en phase solvant

DESTINATION Intérieur et extérieur,
Peinture de retouche pour tôles prélaquées, bardages en zinc bilaqué

SUPPORTS Aluminium, zinc, métaux ferreux, tôles prélaquées

**CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES** ⇒ Excellente tenue aux intempéries,
⇒ Excellente adhérence sur de nombreux supports,
⇒ Anticorrosion,
⇒ Teintes sans plomb.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Présentation	Peinture liquide monocomposante
Nature de la résine	Résine acrylique
Aspect du film sec	Satiné
Extrait sec en poids	(57 ± 3) %
Extrait sec en volume	(43 ± 3) %
Teneur en COV sans dilution	Maximum 500 g/L. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/L (2010). Consulter notre service technique pour une valeur exacte selon la teinte.
Densité	1,05 à 1,25 variable selon la teinte
Viscosité	(100 ± 20) s coupe NF4 à 20°C
Point éclair	Compris entre 21°C et 55°C
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 µm secs	Hors poussière : 15 mn Sec au toucher : 30 mn Accélération possible entre 60°C et 80°C
Epaisseur recommandée	30 à 40 µm secs
Rendement théorique	11 à 13 m ² /kg à 30 µm secs sur support lisse et sans perte
Classification NF T 36-005	Famille I Classe 7 b1

MISE EN ŒUVRE Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

**PREPARATION
DES SUPPORTS** Les surfaces à peindre doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage et dégraissage. La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin SA 2 minimum et si un sablage n'est pas possible, procédez à un grattage - brossage à un degré de soin St 3. Sur support peint ancien, adhérent et cohérent, réalisez un ponçage ou un brossage métallique si nécessaire pour favoriser l'adhérence sur surface trop lisse, puis procédez à lessivage ou dépoussiérage. En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence.

APPLICATION DU PRODUIT

Nombre de couche(s) 1 ou 2 couches

	Matériel	Dilution
Application	Brosse	Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel Diluant synthétique réf. 880146 immédiatement après usage

RECOUVREMENT

RECOMMANDATIONS

Conditions d'application :

- par température ambiante et du support comprise entre 5°C et 35°C,
- par humidité relative inférieure à 75%,
- sur support non condensant : la température de support doit être au moins 3°C supérieure au point de rosée,
- ne pas appliquer sur surfaces humides.

TEINTE selon demande

CONDITIONNEMENT 0,250 kg

CONSERVATION 18 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter :

- l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
 - la fiche de données de sécurité correspondante.
-

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

DATE : 18 juin 2010

ZOLPAN SAS 17 Quai Joseph Gillet F-69316 LYON Cedex 04
tél. : (33) 04 72.10.70.60 fax. : (33) 04.72.10.70.73