

**ZOLPAN****ZOLPAN**  
**INDUSTRIE**

## PEINTURE POUR SOLS 360126

Réf. 360126

**DEFINITION**

Peinture alkyde uréthane pour sols domestiques, diluable au white spirit.

**DESTINATION**

Protection et décoration de sols à trafic domestique : caves, hangars, garages, chaufferies, Revêtement anti-poussière pour chape s ciment.

**SUPPORTS**

Béton, chape ciment, plancher en bois, anciennes peintures en bon état

**CARACTERISTIQUES  
ESSENTIELLES**

Bonne adhérence sur les supports mentionnés, Facilité d'emploi, Bonne résistance à l'abrasion.

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Présentation	Peinture liquide monocomposante prête à l'emploi
Nature de la résine	Résine alkyde uréthane et caoutchouc isomérisé
Aspect du film sec	Satiné soyeux
Extrait sec en poids	(74 $\pm$ 2) %
Extrait sec en volume	(50 $\pm$ 2) %
Teneur en COV	500g/L maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/L (2010).
Densité	1,58 $\pm$ 0,02
Viscosité	(100 $\pm$ 10) s coupe NF4 à 20°C
Point éclair	> 21°C
Séchage à 20°C, HR 60% et 40 µm secs	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 24 heures Mise en service : 48 heures
Epaisseur recommandée	30 à 50 µm secs par couche
Rendement théorique	(6,5 $\pm$ 0,5) m <sup>2</sup> /kg à 40 µm secs sur support lisse et sans perte
Classification NF T 36-005	Famille I Classe 4a/8b

**MISE EN ŒUVRE**

Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

**PREPARATION  
DES SUPPORTS**

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, cohérentes et légèrement rugueuses pour faciliter l'accrochage de la peinture. Elles doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, laitance du ciment, parties non adhérentes et friables, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage, dégraissage et rinçage. Les sols ne doivent pas présenter de remontées d'humidité par capillarité et les chapes ciment doivent avoir séchées au moins un mois.

Sur bétons lisses et non absorbants, procéder à un léger sablage ou à un dérochage avec de l'acide chlorhydrique dilué à 15% dans l'eau.

Sur support peint ancien, adhérent et cohérent, réalisez un ponçage ou un brossage métallique si nécessaire pour favoriser l'adhérence sur surface trop lisse, puis procédez à un lessivage ou dépoussiérage.

En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence.

## APPLICATION DU PRODUIT

Nombre de couche(s) 2 couches à 24h d'intervalle

	Matériel	Dilution
Application	brosse	Prêt à l'emploi, en 1 <sup>ère</sup> couche sur support nu, dilution avec env. 10% de White Spirit
	rouleau	

Nettoyage du matériel White Spirit immédiatement après usage

RECOUVREMENT Par elle-même après 24h de séchage

**RECOMMANDATIONS** Conditions d'application :  
par température ambiante et du support comprise entre 5°C et 35°C,  
par humidité relative inférieure à 75%,  
sur support non condensant : la température du support doit être au moins  
supérieure de 3°C à celle du point de rosée.

**TEINTE** Gris ciment**CONDITIONNEMENT** 5 kg et 25 kg

**CONSERVATION** 18 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.  
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C.

**HYGIENE ET SECURITE** Consulter :  
- l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage,  
- la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

DATE : 10 octobre 2019