

Peinture alkyde mate en phase aqueuse pour finition courante.

PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Peinture mate pour la protection et la décoration courante des surfaces murales, portes, plinthes et de toutes menuiseries bois ou métal intérieures en travaux neufs et d'entretien.

Les formules **PROALKYD** à base de liants mixtes alkyde/acrylique en phase aqueuse permettent de concilier les caractéristiques techniques des glycéros traditionnelles (qualité de finition, résistance à l'usure, facilité de nettoyage, ...) et le confort d'application des peintures en

phase aqueuse.

Produit ECOLABEL, **PROALKYD MAT** représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations **HQE**, intérieur privé ou public et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

SUPPORTS

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Bon garnissant.
- Lessivable.
- Facilité d'emploi : excellente glisse, sans coulures.
- Limite le phénomène de reprise sur les grandes surfaces.
- Excellente adhérence sur anciens fonds peints.
- Bonne résistance au blocking.
- Faible odeur, idéal pour tous travaux en locaux occupés.
- Application adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau).

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse. Aspect mat.
Brillance	BS 85° < 2.
Extrait sec	En poids : 54 ± 2% En volume : 34 ± 2%.
Densité	1,44 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	5 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 1 h. Redoublable : 4 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	10 à 12 m ² /l la couche, selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2/4a.
	EN13300 : Résistance à l'abrasion humide : classe 2 (perte d'épaisseur < 20 microns après 200 frottements).
	EU Ecolabel FR/044/050 : Conforme aux exigences du label en blanc. Teneur minimale en substances dangereuses. Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
Émissions dans l'air intérieur* : A ⁺ .	
Teintes	Système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	1 L - 5 L - 16 L.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

- Enduits, fonds poreux ou hétérogènes : impression **ONDIKYD PRIM**. Éventuellement impression alkyde type **MAOPRIMER** sur fonds particulièrement difficiles.
- Menuiseries bois : application multicouche directe (dilution 5 % eau en 1^{ère} couche) ou sur impression isolante **ONDINE** si nécessaire.
- Fonds sains, anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées, métaux prépeints) : application directe.
- Supports métalliques (dégraissés, dérouillées) : sur **PRIMAIRE PAH** (métaux ferreux) ou **PRIMAIRE UNIVERSEL** (métaux non ferreux).

Application du produit

Processus

Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf/entretien).

Matériel

Manchon MICROTEx de 12 mm (pour le garnissant) ou microfibre de 10 mm (pour le tendu ou boiserie), brosse spécial acrylique, airless (buse 15 à 17%).

Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en 1^{ère} couche sur fond poreux ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70 %.
- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1 L de peinture couvre en moyenne 5 m² de surfaces en 2 couches.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutilisez la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z