

Lasure alkyde d'imprégnation.
Nourrit et stabilise les bois avant finition.



DESTINATION

Lasure d'imprégnation non filmogène en phase solvant.
Aspect mat.

Dotée d'un haut pouvoir de pénétration, **SATIZOL IMPRÉGNATION** nourrit et stabilise les bois avant finition notamment sur bois anciens, desséchés ou en mauvais état.

SATIZOL IMPRÉGNATION peut également s'utiliser en intérieur pour teinter les ouvrages bois type petits meubles, parquets, lambris, escaliers, ... avant finition par vernis ou vitrificateur.

SATIZOL IMPRÉGNATION doit toujours être associée à une finition bois (lasure, vernis, vitrificateur, peinture).

Disponible en teinte bois et en teintes colorées.

SUPPORTS

- Bois nus, neufs ou anciens.
- Bois anciens en mauvais état, poreux ou desséchés.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Pénétration optimale des bois.
- Non filmogène, pas de risque de pelage (épaisseur < 5 µm).
- Nourrit et stabilise le bois tout en maintenant sa microporosité.
- Hydrofuge, régularise l'humidité du bois.
- Stabilise les remontées fibreuses du bois avant finition.
- Mise en valeur du veinage naturel du bois.
- Confort d'application (bonne tenue à la brosse, pas de coulures en vertical et sous-faces, ...).
- Facilite l'application des finitions et améliore leur adhérence (lasure, peintures, vernis, vitrificateur, ...).
- Recouvrable par toutes finitions bois.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Produit gélifié.
Brillance	BS 60° : 5 - 8.
Extrait sec	En poids : 16 ± 2 %. En volume : 12 ± 2 %.
Densité	0,82 ± 0,05.
Point éclair	> 38°C.
Taux de COV	700 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/f) : 700 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 5 h. Recouvrable : 12 h. <i>Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur bois durs et chargés en tanin (chêne, châtaignier).</i>
Rendement	12 à 16 m²/l la couche, selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Nuancier TEINTES NATURELLES et COLORÉES en réalisation ZOLPACHROM .
Conditionnement	1 L - 3 L - 12 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application.
Ils seront exempts de tout revêtement.

- **Bois neufs**

Égrenage, brossage, dépoussiérage.
Dégraissage alcool à brûler ou diluant cellulo des bois gras (niangon, teck, sipo, ...).

- **Bois anciens**

L'application doit être réalisée sur des ouvrages bois présentant une bonne intégrité physique et une bonne cohésion de surface.
Selon les cas :

- Retour au bois sain par ponçage, bûchage, hydrogommage basse pression, ... ou encore par remplacement des parties d'ouvrages trop dégradées.
- Nettoyage, décontamination de surface et éclaircissement des bois noircis par Eau de Javel (1 volume de Javel concentrée pour 2 volumes d'eau). Application brosse carrée, laisser agir environ 15 min et brosser à la brosse nylon. Rincer et laisser sécher.

- **Préparation complémentaire éventuelle**

La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes ou moisissures avec **SATIZOL TRAITANT AQUA**.

Application du produit

Processus

1 couche à saturation.

En travaux d'extérieur, porter une attention toute particulière aux assemblages, sections ou parties très absorbantes (aubier).

Recouvrement par toute finition bois (lasure, vernis, vitrificateur, peinture).

Matériel

Brosse plate et large à poils souples ou rouleau moyen et lissage spalter dans le sens du fil du bois.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Lasures en phase solvant » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z