

Impression fixante mixte acrylsiloxane en phase solvant. Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés.



DESTINATION

Impression fixante et sous-couche opacifiante, hydrofuge et régulateur d'absorption des fonds difficiles en travaux de façades.

Doté d'une structure microporeuse élevée et d'un excellent pouvoir consolidant des fonds, **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE** permet d'optimiser la liaison avec le support tout en conservant les caractéristiques essentielles des finitions siloxanes (perméabilité à la vapeur d'eau, imperméabilité à l'eau liquide).

Particulièrement adapté à l'application des finitions siloxanes type **SILEXTRA LISSE**.

Egalement parfaitement compatible avec l'ensemble des autres finitions traditionnelles.

SUPPORTS

- Fonds cohérents pouvant être poreux ou érodés : béton, enduit chaux ou ciment, mortier plâtre parisien, briques, pierre calcaire,...
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou polymère, ...).
- Anciens revêtements adhérents pouvant présenter un farinage résiduel, peintures minérales.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Excellent pouvoir consolidant des fonds.
- Opacité élevée et larges possibilités de teintes pouvant permettre le gain d'une couche.
- Recouvrable par tout type de peinture.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture semi-épaisse.
Extrait sec	En poids : $71 \pm 2\%$ En volume : $45 \pm 2\%$.
Densité	$1,48 \pm 0,05$.
Point éclair	$> 38^\circ\text{C}$.
Taux de COV	480 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65% HR)	Sec : 2 h. Recouvrable : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	5 à 6 m ² /l sur support lisse (250 à 300 g/m ²). <i>Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b1 / 10c.
Teintes	Système ZOLPACHROM (Blanc / base PA et base ME).
Conditionnement	4 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application.

- **Fonds neufs**
Égrenage, brossage et dépoussiérage soigné.
Lavage HP si le brossage s'avère insuffisant, séchage.
- **Fonds anciens, nus ou revêtus**
 - Élimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP,...
 - Décapage complet du revêtement si nécessaire.
 - Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
 - Ragréage, surfacage : **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**.
- **Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés)**
Primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).
- **Béton cellulaire**
Imprégnation **ZOLPAFIX 100**.

Application du produit

Processus

1 couche croisée régulière, dans le ton de la finition pour l'obtention d'une opacité homogène.

Matériel

Rouleau long, brosse, pistolet.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET : www.zolpan.fr**
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur **INTERNET : www.inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z