

Peinture mate de ravalement en phase aqueuse. Classe D2.

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée



DESTINATION

Peinture mate de ravalement à base hydropliolite pour la protection et la décoration des façades en travaux neufs et d'entretien. Aspect mat profond.

Conçue à partir de la nouvelle technologie hydropliolite **EBS** (emulsified binding system), **STYZOL HYDRO** conjugue des qualités décoratives et une bonne tenue dans le temps à une excellente adhérence et un bon confort d'application.

SUPPORTS

- Supports usuels de maçonneries lisses à faiblement structurés.
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère, ...).

- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Beau rendu d'aspect (mat profond sans reprises).
- Adhérence tous supports même légèrement humides.
- Insensible aux fonds alcalins.
- Excellent pouvoir couvrant, opacité.
- Bon compromis entre imperméabilité à l'eau et perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique.

- Durabilité, résistance aux intempéries.
- Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes.
- Application multicouche directe dans la plupart des cas (manuelle ou mécanisée).
- Confort d'application : bonne glisse, sans projections ni reprises, hors pluie rapide.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse.
Brillance	BS 60° < 3.
Extrait sec	En poids : 62 ± 2 %. En volume : 42 ± 2 %.
Densité	1,56 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65% HR)	Hors pluie : 1 h - Sec : 3 h. Redoublable : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	7 à 9 m ² /l la couche.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2. XP T34-722 : Classe D2. EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0.
Teintes	Système ZOLPACHROM (Blanc/base PA et base ME).
Conditionnement	4 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être légèrement humides mais non ruisselants. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence.

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Révision des supports, surfacage : **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

Application du produit

Processus

- Fonds mécaniquement solides : 2 couches **STYZOL HYDRO** ton sur ton.
- Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) : impression **ZOLPAFIX 100** + 1 à 2 c **STYZOL HYDRO**.

Matériel

Rouleau texturé 18 mm, brosse, airless (buse 21 %).

Travailler grassement et égaliser sans tirer.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. 5 à 10 % d'eau en application mécanisée ou en 1^{ère} couche sur fonds poreux.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 80 %.
- À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2 » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €