

## Peinture mate hydro PLIOLITE® de ravalement en phase aqueuse. Classe D2.

PHASE AQUEUSE



EXT



### DESTINATION

Peinture mate de ravalement à base de résine Hydro Pliolite® pour la protection et la décoration des façades en travaux neufs et d'entretien. Aspect mat profond.

Conçue à partir de la technologie Hydro Pliolite® EBS (Emulsified binding system) ainsi que de la nouvelle technologie dite allégée, **STYZOL HYDRO LÉGER** conjugue des qualités décoratives à un excellent confort d'application.

### SUPPORTS

- Fonds usuels de maçonneries lisses à faiblement structurés.
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère, ...).

- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

**NOTA:** Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Facilité de manutention et d'application grâce à son poids réduit de 30%.
- Confort d'application: bonne glisse, faible projection.
- Beau rendu d'aspect (mat profond, faible reprises).
- Excellent pouvoir couvrant, opacité.

- Bon compromis entre faible absorption d'eau et forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique.
- Application multicouche directe dans la plupart des cas (manuelle ou mécanisée).
- Classement C1 dans le traitement des fers à béton.

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse.
<b>Brillance</b>	BS 85° < 3.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 54 ± 2 %. En volume : 54 ± 2 %.
<b>Densité</b>	0,99 ± 0,05.
<b>Taux de COV</b>	30 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. (2010).
<b>Séchage (23°C, 50% HR)</b>	Hors pluie : 1 h - Sec : 4 h. Redoublable : 24 h. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
<b>Rendement</b>	6 à 8 m²/l la couche.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 7b2. <b>NF T34-722</b> : Classe D2. <b>EN 1062-1</b> : E3 V2 W3 A0.
<b>Teintes</b>	Système à teinter (Blanc/base PA et base ME).
<b>Conditionnement</b>	15 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être légèrement humides mais non ruisselants. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence.

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Salissures : **NETTOYANT MULTI-USAGES**.
- Révision des supports, surfaçage : **ARMATERM COLLE POUDRE STANDARD**.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

### Application du produit

#### Processus

- Fonds mécaniquement solides : 2 couches **STYZOL HYDRO LÉGER** ton sur ton.
- Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) : impression **ZOLPAFIX 100** + 2 couches **STYZOL HYDRO LÉGER** ou 1 couche de **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE** + 1 couche de **STYZOL HYDRO LÉGER**.

#### Matériel

Rouleau texturé de 14 à 18 mm (selon structure du support), brosse, airless (buse 21 %, pression 180-200 bars).

Travailler grassement et égaliser sans tirer.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi. 5 à 10 % d'eau en application mécanisée ou en 1<sup>ère</sup> couche sur fonds poreux.

#### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

#### Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 80 %.
- À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

#### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z