

Revêtement de décoration intérieure. Aspect plâtre rustique ciré.

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée

A+

DESTINATION

Revêtement décoratif mural d'aspect plâtre ciré permettant de retrouver les mouvements et l'aspect patiné par les ans des murs d'autrefois.

Le revêtement est constitué d'un enduit à cirer blanc (**TELSTAR MURO**) coloré après séchage par la patine hydrofuge mate **VELUR** déclinée dans une large gamme de teintes.

La multiplication des effets et des couleurs permet d'adapter **TELSTAR MURO** à tous les styles de décoration en intérieur privé ou public : hôtels, restaurants, écoles, bureaux, commerces, pièces d'habitation, circulations et parties communes, espaces fonctionnels, ...

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Effets décoratifs variés.
- Adapté aux pièces humides (avec la patine hydrofuge **VELUR**).
- Préparation simplifiée des fonds.
- Masque les petites imperfections du support.
- Facilité et rapidité d'exécution des chantiers.
- Peut être repeint.
- Facilité d'entretien, épongeable.
- Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

| | |
|-------------------------------|--|
| Présentation | Pâte semi épaisse à texturer. |
| Densité | 1,60 ± 0,10. |
| Point éclair | Sans objet. |
| Taux de COV | 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. (2010). |
| Séchage (20°C, 65% HR) | Temps ouvert : 30 min. Sec / Recouvrable : 24 h mini selon charge appliquée. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i> |
| Consommation | 1,0 à 3,0 kg/m ² ; VELUR : 5 à 8 m ² /l/c selon structure. |
| Classification | NF T36-005 : Famille III classe 2 (TELSTAR MURO). Famille I classe 7b2 10c (VELUR). Classement feu : M1 sur supports M0 et M1 . Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small> |
| Teintes | TELSTAR MURO : blanc. VELUR : nuancier TELSTAR MURO en réalisation ZOLPACHROM (base TR). |
| Conditionnement | TELSTAR MURO : 5 kg - 20 kg. VELUR : 1 L - 5 L. |

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes.
- Impression des fonds par la sous couche granitée **PROLOG** (fonds sains, anciennes peintures matées) ou **SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds douteux, farinants).
- Rebouchage partiel ou enduisage total si nécessaire avec **TELSTAR MURO** utilisé comme enduit de surfacage.

Application du produit

S'agissant d'effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets matière, le résultat final est directement dépendant de l'outil utilisé et du tour de main de l'opérateur. Essais préalables recommandés.

Processus

Appliquer une couche épaisse de **TELSTAR MURO** au plateau inox dans un mouvement souple et répétitif sans chercher à obtenir un aspect régulier (épaisseur 1 à 2 mm).

Créer le décor à l'avancement en travaillant la matière avec plateau ou taloche inox tirée à plat selon l'effet recherché. Éviter les structures trop prononcées. Atténuer si nécessaire au spalter mouillé. Laisser sécher 24 h minimum et réaliser le décor avec la patine teintée **VELUR** appliquée avec brosse souple ou spalter.

Le nuancage créé par les différences de charges de patine déposées sur un support à effet matière s'obtient naturellement. Il peut être retravaillé si nécessaire avec éponge ou brosse humide. Épurer et/ou rincer régulièrement le matériel.

Sur grandes surfaces la technique la plus rapide consiste à déposer **VELUR** au rouleau antigoutte spécial acrylique et à l'essuyer dans le frais à la taloche mousse.

VELUR s'applique en 1 ou 2 c selon intensité de teinte et degré de protection recherché (pièces humides, lieux de passage intensif).

Dilution

Produits prêts à l'emploi.

Matériel

TELSTAR MURO : taloche inox souple, plateau inox.

VELUR : spalter, gant à peindre, brosse souple, rouleau + taloche mousse.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative < 70 %.
 - Support sec et non condensant.
- Travailler la patine par petites surfaces irrégulières et en quinconce pour créer un rythme et éviter les reprises. Les estomper si nécessaire en tamponnant les raccords frais à l'éponge humide.
- Pour faciliter le travail de patine notamment par temps chaud et/ou sur grandes surfaces, il peut être intéressant de réguler la porosité de **TELSTAR MURO** par l'application d'une couche d'**ONDINE** blanc préalablement à l'application de **VELUR**. Teinte finale différente du système 2 couches. Essai préalable recommandé.
- Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et toujours avec le même applicateur.
- Prévoir un personnel adapté sur grandes surfaces et/ou par temps chaud.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €