



ZOLPAN
INDUSTRIE

**VERNIS GLYCERO
POUR DECALCOMANIE 615974**

Référence 615974

DEFINITION Vernis glycérophtalique permettant l'application de décalcomanies sur des surfaces recouvertes de peinture glycérophtalique, homologué par la SNCF selon le référentiel NF F 19-212 comme « Vernis pour application des marques et inscriptions, de véhicules, par décalcomanies ».

DESTINATION Voitures de chemin de fer

SUPPORTS Finition glycérophtalique

**CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES** ⇒ Excellente faculté de collage,
⇒ Bonne dureté,
⇒ Bonne résistance aux intempéries.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Présentation	Vernis liquide monocomposant
Nature de la résine	Alkyde
Aspect du film sec	Brillant
Extrait sec en poids	(43 ± 2) %
Extrait sec en volume	(35 ± 2) %
Densité	0,89 ± 0,02
Teneur en COV	520 g/l maximum, application brosse sans dilution. Application uniquement dans une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à autorisation.
Viscosité	(60 ± 10) s coupe NF4 à 20°C
Point éclair	> 21°C
Séchage à 20°C, HR 60% et 15 µm secs	Plage d'adhésivité : 15 à 60 mn Durcissement : 24 h
Rendement théorique	(25 ± 1) m ² /l à 15 µm secs sur support lisse et sans perte
Classification NF T 36-005	Famille I Classe 4a

MISE EN ŒUVRE Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

**PREPARATION
DES SUPPORTS** Les surfaces à peindre doivent être propres et sèches ; soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage et dégraissage.
En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence.

APPLICATION DU PRODUIT

Nombre de couche(s) 1 couche

	Matériel	Dilution
Application	brosse	Prêt à l'emploi,
	Pistolet pneumatique	White Spirit si nécessaire : 0 à 5 %

Nettoyage du matériel	White Spirit
RECOUVREMENT	Pas de recouvrement : application sur une décalcomanie qui est ensuite collée sur le véhicule.
RECOMMANDATIONS	Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none">• par température ambiante et du support comprise entre 5°C et 35°C,• par humidité relative inférieure à 75%,• sur support non condensant : la température du support doit être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée.
TEINTE	transparent
CONDITIONNEMENT	2 L
CONSERVATION	12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C.
HYGIENE ET SECURITE	Consulter : <ul style="list-style-type: none">- l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage,- la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.

DATE : 10 octobre 2019