

Toiles de verre à peindre.



DESTINATION

Revêtement décoratif composé d'une toile de verre apprêtée collée au support puis décorée par une peinture de finition.

Un large choix de motifs associé aux nombreuses possibilités de teintes de la finition permettent de mettre en valeur les surfaces et de réaliser une esthétique fonctionnelle et élégante.

ZOLFLEX est parfaitement adapté en travaux neufs et de réfection des murs, plafonds et parois diverses de tous locaux

publics ou privés nécessitant esthétique, solidité, facilité d'entretien et résistance au feu :

- Lieux de passage ou à usage technique (solidité).
- Lieux recevant du public (résistance au feu, réparation aisée).
- Milieu hospitalier (facilité de nettoyage).
- Pièces d'habitation sèches ou humides (finesse et variété des décors).

SUPPORTS

- Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Consolidation des parois fragiles ou fissurées.
- Solidité, résistance aux chocs et à l'usure du système.
- Revêtement imputrescible, antistatique.
- Bonne tenue aux détergents ménagers.
- Préparation simplifiée des fonds (masquage des petites imperfections et fissures).
- Bonne souplesse de la toile permettant une finition impeccable même dans les endroits difficiles, colonnes, ...
- Toucher textile naturel de la toile **ZOLFLEX** (pas d'effet irritant, mise en peinture facilitée).
- Facilité et rapidité de pose : souplesse de la toile, stabilité dimensionnelle, bonne absorption de la colle.
- Séchage rapide pour une réutilisation rapide des locaux.
- Facilité d'entretien et réparation, conservation de la texture après surpeinture.
- Grandes possibilités décoratives (choix des motifs et des teintes de finition).
- Toile de verre exempte de substances chimiques dangereuses ou allergisantes pour l'applicateur, finition aqueuse **COFABRILL ÉVOLUTON** certifiée **NF** Environnement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Toile zolflex	100 % de fibres de verre tissées et enduites d'une résine souple. Poids au m ² : 115 à 275 g/m ² selon texture. Classement feu M1/M0, M1/M1 (norme française) et B-s ₁ , d ₀ (norme européenne).
Colle murale ou colle spéciale TDV	Colle vinylique modifiée. Temps de gommage : aucun. Temps ouvert : 30 min selon porosité du support. Consommation moyenne : 150 à 250 g/m ² .
Finition COFABRILL ÉVOLUTON	Peinture acrylique garnissante, toutes teintes ZOLPACHROM . Séchage : Sec 30 min. Entre couches : 3 h. Rendement moyen : 6 à 8 m ² /l la couche selon nature et état de surface du support. Classement feu du système complet : M1 sur supports M0 et M1 (finition mixte NIGATEX ÉVOLUTION + COFABRILL ÉVOLUTON). M1 sur supports M0, M2 sur supports M1 (finition 2 c COFABRILL ÉVOLUTON).
Classification	OEKO-Tex standard classe produit I pour articles pour bébé résultant des conditions en vigueur et en respect avec l'écologie humaine. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes/décor	<ul style="list-style-type: none"> • TOILE ZOLFLEX : collection spécifique de motifs originaux adaptés à tous les styles de vie. • COFABRILL ÉVOLUTON : système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • COLLE MURALE : 5 kg - 20 kg. • COLLE SPECIALE TDV : 20 kg. • COFABRILL ÉVOLUTON : 1 L - 4 L - 16 L. • TOILE ZOLFLEX : Rouleaux de 50 m x 1 m ou de 25 m x 1 m émargés

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux ».

Préparation des fonds

Les fonds doivent être cohérents, plans, lisses, propres et de couleur uniforme à la pose. Ils seront secs et non soumis à des remontées capillaires d'humidité.

Selon nature et état des supports :

- Égrenage / dépoussiérage des plâtres neufs.
- Lessivage / rinçage des fonds anciens sales ou gras, sinon brossage / dépoussiérage.
- Dépose des papiers peints et revêtements muraux avec **DÉCOLLE PAPIERS PEINTS**.
- Assainissement des supports avec **FONGI +**.
- Anciennes peintures en bon état : lessivage / rinçage des badigeons et peintures aqueuses, matage des fonds laqués ou vernis (lessivage alcalin type **NETTOYANT MULTIUSAGES** / rinçage ou ponçage à l'abrasif).
- Ratissage / reprises d'enduit, rebouchage des trous et fissures avec enduit **CILD** ou **FILLEX**.
- Impression des fonds trop absorbants, pulvérulents, hétérogènes ou à porosité réduite avec un fixateur type **MAOLINE**. Séchage.

NOTA :

- Proscrire les peintures et impressions nourrissantes susceptibles de perturber le séchage de la colle et la bonne tenue du revêtement.
- Reboucher trous et fissures pour éviter tout risque de salissures localisées.

Pose du revêtement

Collage **TOILE ZOLFLEX** selon la technique de la pose à sec, colle au mur.

- Encoller régulièrement le support sur la largeur d'un lé avec **COLLE MURALE** ou **COLLE MURALE SPECIALE TDV**.
- Appliquer le revêtement et maroufler soigneusement à la spatule souple du centre vers les bords en chassant les bulles d'air emprisonnées.
- Effectuer les découpes et arasements et procéder à la pose des lés suivants en maroufflant délicatement les joints (pose bord à bord ou double coupe si nécessaire).

Mise en peinture

- Finition décorative par 2 c **COFABRILL ÉVOLUTION** ou 1 c **NIGATEX ÉVOLUTION** + 1 couche **COFABRILL ÉVOLUTION**.
- Finition monocouche possible :
 - En tons pastels si enrobage de la toile par une deuxième passe de colle (teintée en fausse teinte si nécessaire) appliquée à l'avancement.
 - Avec les toiles de verre prépeintes.
- Possibilité d'application d'une finition décorative complémentaire type alkyde ou **ULTRA SOLMUR A**.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

CONSERVATION

- **COFABRILL ÉVOLUTION, COLLE MURALE** :
 - 24 mois en emballage d'origine non entamé.
 - Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.
- **TOILE ZOLFLEX** : Conserver à l'abri de la poussière et de l'humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z