

Vitrificateur parquet à base polyuréthane aqueux.  
Aspect ciré naturel.

PHASE AQUEUSE



## DESTINATION

Vitrificateur haute performance pour parquets et escaliers soumis à un trafic normal du type usage domestique (chambres, séjours, salons, escaliers, etc.)

Issu des technologies résines les plus avancées, **ZOLVERNIS VITRIFICATEUR** permet une vitrification rapide, tout en assurant un fini impeccable et une protection durable des parquets à l'usure de la vie quotidienne.

## SUPPORTS

Parquets, planchers et escaliers, toutes essences de bois.

## CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit prêt à l'emploi, simple et agréable à utiliser.
- Très beau rendu de surface (caractère autolissant du produit).
- Application multicouche.
- Séchage rapide (2 couches dans la journée).
- Prise rapide de dureté.
- Souple, résistant, non glissant.
- Protège le parquet contre l'usure, les rayures et les agressions domestiques répétées.
- Très bonne durabilité.
- Facilité d'entretien.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Liquide translucide onctueux.
<b>Densité</b>	1,05 ± 0,03.
<b>Brillance</b>	BS 60° : 33 ± 2.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 35 ± 2 %. En volume : 34 ± 2 %.
<b>Point éclair</b>	Sans objet.
<b>Taux de COV</b>	18 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65% HR)</b>	Sec : 30 min. Égrenable / Recouvrable : 2 h minimum (appliquer les 3 couches dans les 48 h). Trafic léger : 12 h. Durcissement : 80 % des performances après 24 h. Complète résistance : 1 semaine.
<b>Caractéristiques techniques (après séchage 20 jours)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dureté &gt; 250 secondes.</li> <li>• Résistance à l'abrasion : perte de masse 28 mg (<b>TABER</b>, meule 1 kg, 1.000 tours).</li> <li>• Résistance aux chocs &gt; 50 cm.</li> <li>• Résistance à la rayure : crayon 7H.</li> <li>• Résistance à l'eau, aux agents chimiques et aux produits ménagers usuels.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l la couche, selon essence et qualité de préparation.
<b>Classification</b>	<p><b>NF T36-005</b> : Famille I classe 6a / 7b2.</p> <p><b>Ecolabel</b> : Conforme aux exigences du label en blanc. Teneur minimale en substances dangereuses. Teneur réduite en composés volatils (COV) : 5 g/l. Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.</p> <p><b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+.</p> <p><small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small></p>
<b>Teintes</b>	Incolore. Le rendu final peut varier selon l'essence du bois et le nombre de couches appliquées.
<b>Conditionnement</b>	1 L - 5 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Une bonne préparation du parquet conditionne la qualité de la vitrification. Le parquet doit être nu, sain, sec (HR < 10%), propres et convenablement poncé.

- Dégraisser / nettoyer tout parquet encrassé, ciré ou taché avec un nettoyant parquet avant le ponçage.
- Sur bois anciens : Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponçeuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles. Pour une bonne qualité de surface et selon l'état du parquet, travailler régulièrement en 2 ou 3 passages avec des abrasifs de plus en plus fin (40/60, 80, 100/120).  
Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.  
Traiter les bois parasités ou présentant de contamination par insectes et moisissures par **SATIZOL TRAITANT AQUA** après remplacement des lames vermoulues. Séchage 48 h, local ventilé.

### Application du produit

#### Processus

Prêt à l'emploi. Bien remuer le produit avant emploi. Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au spalter avec un égrenage entre les couches au grain 150, puis dépoussiérer. Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C. Ne pas attendre plus de 48 h entre couches.

#### Matériel

Rouleau synthétique moyen, spalter ou pinceau à vernir spécial vitrification.

Appliquer sans appuyer ni tirer pour obtenir des couches régulières et garnies.

Travailler face à la lumière. Lisser dans le sens du fil du bois.

L'aspect blanchâtre à l'application disparaît rapidement avec le séchage.

Égrener à l'abrasif fin et dépoussiérer, après la première couche, pour éliminer les défauts de surface (aspérités du bois, fibres relevées).

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

### Conseils pratiques

- Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 12°C (précautions si T > 25°C).
  - Support sec et non condensant.
- Respecter les délais de recouvrement entre couches (48 h maximum pour les 3 couches).
- Attendre 24 h minimum avant remise en place des meubles (prévoir des protections en pied).
- Ne pas couvrir pendant environ 8 jours (bâches, tapis de sol).
- Attendre environ 8 jours avant tout nettoyage humide.
- Possibilité de donner une teinte différente au parquet avec une 1ère couche de **SATIZOL IMPREGNATION** teintée.

### Entretien

- Entretien :
  - Entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine.
  - Nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai éponge essoré (eau + détergent doux).

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €